

白亜化度試験器

905

(チョーキングテスター)

塗膜の表面が耐候変化（劣化）して、塗膜の成分が離脱しやすい粉末状になる現象を白亜化（チョーキング）と言い、白亜化が生じたとき、本器を用いて印画紙を塗面に圧着し離脱粉末の程度を判定するものです。

規格：JIS K-5400 . 5665 . 5667



仕様

本体	荷重目盛 (k g)	5、10、15、20、25
	寸法 (mm)	55 x H260
	重量 (k g)	約 1.5
圧着台		
	寸法 (mm)	約 W230xL150xH480
	重量 (k g)	約 7

コーティングテスター株式会社

東大阪市高井田本通 2-6-29

TEL06-6618-0031

FAX06-6618-0032