

ストーマー粘度計 (KU 値専用)

453

本器は、500m l 試料缶中の塗料等の粘度を、回転翼（プレート）の抵抗値によって測定します。

回転翼（プレート）が 100 回転するのに、27～33 秒の範囲で 30 秒に近いようにおもりを決めて、時間を測定し、付属の KU 値表で値を見ます。



仕 様

- ・寸 法 210W×210L×415H
- ・規 格 JIS-K5400、5600、K5665
- ・おもり (g) 25、50、100、200×2、500
- ・重 量 約 7 k g
- ・構 成 おもり一式、試料缶 1、回転翼 1、収納用木箱

コーティングテスター株式会社

東大阪市高井田本通 2-6-29

TEL06-6618-0031

FAX06-6618-0032